

Descriere

Mipa Spray decapant vopsea este un decapant pulverizabil fără CKW, NMP și aromatice, destinat îndepărtării straturilor vechi de lac și vopsea pe bază de ulei, nitro, dispersie sau rășini sintetice, precum și a finisajelor 1K și 2K vechi, de pe toate suporturile uzuale, cum ar fi piatra, lemnul sau metalul. În plus, **Mipa Spray decapant vopsea** poate fi utilizat și pe suporturi din plastic fără a le dizolva: POM, PVC, PC și PP-EPDM.

Instrucțiuni



Substraturi

straturi de lac și vopsea, finisaje vechi 1K și 2K.

Pretratare / curățare

-

Caracteristici

- ☐ Fără CKW
- ☐ Fără NMP
- ☐ Fără compuși aromatici
- ☐ Nu curge pe suprafețe verticale
- ☐ Putere mare de dizolvare
- ☐ Recipientul spray permite o aplicare rapidă și ușoară, fără a fi necesară aplicarea laborioasă cu pensula

Culoare/ nivel luciu

albicios, lăptos



Pregătire

Înainte de utilizare, agitați bine recipientul timp de 1–2 minute!



Video de prezentare a produsului


Scanați codul QR pentru a viziona videoclipul de prezentare al produsului.



Aplicare

Distanța de pulverizare: aprox. 20–30 cm

Aplicați mai multe straturi, în funcție de grosimea și rezistența stratului de acoperire care urmează să fie îndepărtat



Timp de evaporare

-



După utilizare

După utilizare, întoarceți recipientul cu susul în jos și pulverizați până când valva este curată; acest lucru previne colmatarea valvei.

**Condiții
de utilizare**

Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.

Depozitare

Poate fi păstrat 2 ani în locuri răcoroase și uscate.

Reglementări COV

Valoare limită UE: Categoria B/e: 840 g/l
Acest produs conține maxim 750 g/l.

Informații de securitate

Vezi fișa tehnică de Securitate

Instrucțiuni de aplicare

Înainte de utilizare, testați întotdeauna compatibilitatea produsului într-o zonă mai puțin vizibilă.

Lemnul prețios se poate închide ușor la culoare. Pentru deschiderea culorii lemnului utilizați acid etandioic (acid oxalic) sau peroxid de hidrogen. În cazul lemnului furniruit, verificați în prealabil compatibilitatea.

Nu aplicați pe materiale plastice, cu excepția POM, PVC, PC și PP-EPDM, și pe sticlă. Nu utilizați unelte din plastic.

Straturile de vopsea îndepărtate sunt, de regulă, deșeuri periculoase. Conform TRGS 612 (Regula tehnică pentru substanțe periculoase), la decaparea suprafețelor mari (de ex. fațade), apele reziduale trebuie colectate și tratate și pot fi evacuate în sistemul de canalizare numai pe baza unei autorizații de deversare.

Autorizația trebuie obținută de la autoritatea locală competentă. Aceasta poate conține condiții și valori-limită care trebuie monitorizate sau respectate. Respectați reglementările locale privind apele uzate.

Asigurați o bună ventilație a încăperii (vapori sunt mai grei decât aerul). Există risc de formare a amestecurilor explozive în lipsa unei ventilații suficiente.

Aplicare:

Aplicați **Mipa Spray decapant rugină** uniform și în strat generos.

În cazul straturilor multiple de vopsea, se recomandă aplicarea unui al doilea strat generos.

După un timp de acționare de aproximativ 20 de minute, verificați cu o spatulă pentru vopsea cât de mult s-a dizolvat stratul de vopsea. Dacă vopseaua nu s-a dizolvat încă până la suport, îndepărtați mecanic straturile superioare dizolvate de vopsea și lac cu ajutorul unei spatule.

Apoi repetați procesul de decapare până când toate straturile sunt complet îndepărtate.

Produsul are un timp deschis foarte lung. Totuși, dacă la îndepărtarea mai multor straturi de vopsea acesta se usucă înainte ca stratul inferior să fie dizolvat, aplicați un nou strat din acest produs.