

Descriere

Mipa Spray Spot Sealer a fost dezvoltat special pentru zonele mici șlefuite până la suport, în cadrul reparațiilor locale (spot repair). Acest grund 1K cu peliculă subțire (low-build), de tip „glazing”, are o foarte bună întindere și pulverizare cu pierderi reduse (overspray scăzut), astfel încât nu este necesară o șlefuire intermediară suplimentară.

Mipa Spray Spot Sealer poate fi acoperit direct „ud pe ud” (wet-on-wet) cu straturi de bază și aderă excelent pe fier, oțel, zinc și aluminiu, oferind o protecție anticorozivă foarte ridicată, în ciuda grosimii reduse a stratului uscat.

Este ideal pentru situațiile în care, imediat înainte de aplicarea stratului final, se constată zone șlefuite până la suport pe suprafața ce urmează a fi vopsită; acestea pot fi sigilate cu un strat subțire de Mipa Spray Spot Sealer pentru protecție împotriva coroziunii.

Processing instructions



Substraturi

Fier, oțel, zinc și aluminiu.

Pretratament / curățare

Precurățare cu degresant antsiliconic

Caracteristici

Poate fi revopsit rapid

Nu necesită șlefuire intermediară

Strat subțire (low-build), tip „glazing”

Protecție anticorozivă ridicată

Aderență excelentă

Poate fi acoperit cu toate sistemele uzuale de vopsire 1K și 2K, pe bază de solvent sau apă

Pulverizare foarte fină, cu ceață de pulverizare și overspray foarte reduse în zona de tranziție

Colour / gloss level

Gri glazing



Pregătire


Înainte de utilizare, agitați energic recipientul timp de 1 - 2 minute!



Aplicare

Efectuați o pulverizare de probă – distanța de pulverizare aprox.. 20 - 30 cm

1 strat, grosimea stratului uscat 3 - 5 μm, nu aplicați un strat opac!




Timp de evaporare

10 - 15 min înainte de aplicarea stratului final de vopsea



După utilizare

După utilizare, întoarceți recipientul cu capul în jos și pulverizați până când supapa este curată; acest lucru previne înfundarea acesteia..



Timp de uscare la 20 °C

revopsibil după aprox. 10 - 15 min

Condiții de procesare De la +10 °C și până la 80% umiditate relativă. Asigurați o ventilație adecvată a aerului.

Depozitare Poate fi depozitat timp de 2 ani în locuri răcoroase și uscate..

VOC-regulation Valoarea limită UE pentru produs (cat. B/e): 840 g/l
Acest produs conține maximum. 716 g/l de COV.

Informații de securitate Consultați fișa de securitate a produsului

Instrucțiuni de procesare

Nu aplicați straturi suplimentare pe bază de poliester.

Pregătirea substratului:

Substratul trebuie să fie curat și uscat. Îndepărtați uleiul, grăsimea, rugina, zgura de laminor, cojirea la laminare, precum și alte substanțe care ar putea afecta funcția stratului de acoperire!

Zone șlefuite:

Precurățați cu degresant antisiliconic.

Aplicați un strat subțire și uniform de Mipa Spray Spot-Sealer.

Acoperiți cu stratul următor după 10–15 minute de timp de evaporare la 20 °C.

Dacă este necesar, se poate efectua o șlefuire ușoară intermediară folosind un burete Softpad Superfine.