

Descriere produs

Sectoare de operare:	Miparox este o emulsie de protecție anticorozivă destinată aplicării directe pe suprafețe metalice ruginite. Formează un strat organic de protecție a metalului, care acționează ca stabilizator al ruginii și conservă suprafața afectată. Formarea ulterioară a ruginii este prevenită în mod eficient.
Caracteristici :	- îi dezactivarea ruginii prin formarea unui strat metalic protector de culoare negru-violet - strat protector metal-organic - poate fi utilizat concomitent ca grund pentru stratul următor - rugină este neutralizată, iar stratul următor este protejat împotriva coroziunii - efect ignifug - bune proprietăți de barieră împotriva vaporilor de apă și gazelor - fără plumb și crom - fără solvenți
Bază liant :	dispersie sintetică specială
Culoare :	gri
Specificații :	Luciu: mat DIN 67 530 Greutate specifică: approx. 1.35 g/cm³ DIN 51 757 Vâscozitate: 20 - 30 s 4 mm DIN
Depozitare :	Cel puțin 2 ani, dacă ambalajele originale bine închise sunt păstrate uscate și protejate împotriva umezelii. Temperatura de depozitare: de la +5°C până la maximum +30°C.
Conținut VOC :	Valoarea limită UE pentru produs (cat. A/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Acest produs conține maximum 42 g/l COV.

Aplicare

Condiții de procesare :	Nu se aplică la temperaturi sub +10°C și la o umiditate relativă a aerului de peste 80%.
Mod de aplicare :	Rulare, pensulare, imersie sau pulverizare Pensulare, rulare, imersie: nediluat Pulverizare (aer): Vâscozitate : 30 s 4 mm DIN Duza : 0.8 - 1.8 mm Presiune : 3 - 5 bar Operațiuni de pulverizare: 1 - 2

Informații produs

Diluție :	gata de utilizare, dacă este necesar adăugați diluant pe bază de apă
Timp de uscare :	la praf : după 45 minute revopsibil: după 24 ore
Recomandări privind utilizarea finală:	- Îndepărtați rugina desprinsă și straturile de vopsea ruginite folosind hârtie abrazivă sau o perie de sârmă. - Spălați cu apă pentru a elimina murdăria și praful. - Aplicați Miparox pe suprafața curățată, fără ulei și grăsimi. - Se va forma un strat protector de culoare negru-violet. Dacă există zone puternic ruginite, se recomandă aplicarea unui al doilea strat de Miparox. - Aplicați al doilea strat înainte ca primul strat să se usuce. Astfel, penetrarea în stratul suport este mult îmbunătățită.
Putere de acoperire :	aprox. 15 m ² / l

Recomandări speciale

Când este utilizat sub formă de aerosol, vă rugăm să consultați Fișa de informații a produsului pentru spray-uri.

Instrucțiuni de siguranță

Nu fumați, nu mâncați și nu beți în timpul aplicării. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Curățarea uneltelor

Uneltele trebuie curățate imediat după utilizare sau în cazul pauzelor mai lungi, folosind apă. Peliculele uscate trebuie îndepărtate cu decapant pentru vopsea.